

OK Autrod 12.40

Filo ramato debolmente legato al manganese (1.9 %) per la saldatura in arco sommerso di acciai al carbonio. Si utilizza generalmente in combinazione con I OK Flux 10.62.

Specifiche

Classificazioni	SFA/AWS A5.17 : EH14
	EN ISO 14171-A : S4
Omologazioni	VdTÜV : 12103

Le approvazioni si basano sulla posizione della fabbrica. Si prega di contattare ESAB per ulteriori informazioni.

Typical Wire Composition %

C	Mn	Si
0.12	2.04	0.08