

OK Autrod 13.40

Filo debolmente legato al Ni-Mo da utilizzarsi in combinazione con flusso OK 10.62 per la saldatura in arco sommerso di acciai aventi elevata resistenza.

Specifiche	
Classificazioni	SFA/AWS A5.23 : EF3 EN ISO 14171-A : S3Ni1Mo EN ISO 26304-A : S3Ni1Mo EN ISO 26304-B : (SUN2M2)
Omologazioni	CE : EN 13479 UKCA : EN 13479 VdTÜV : 12103

Le approvazioni si basano sulla posizione della fabbrica. Si prega di contattare ESAB per ulteriori informazioni.

Typical Wire Composition %				
C	Mn	Si	Ni	Mo
0.11	1.63	0.16	0.86	0.51