

## OK Autrod 13.43

Filo ramato, legato al CrNiMo, per la saldatura in arco sommerso di acciai ad elevata resistenza e buona tenacità. Si utilizza con flusso OK 10.62.

Specifiche	
<b>Classificazioni</b>	SFA/AWS A5.23 : EG EN ISO 26304-A : S3Ni2,5CrMo EN ISO 26304-B : (SUN4C1M3)
<b>Omologazioni</b>	CE : EN 13479 UKCA : EN 13479 VdTÜV : 12104

Le approvazioni si basano sulla posizione della fabbrica. Si prega di contattare ESAB per ulteriori informazioni.

Typical Wire Composition %					
C	Mn	Si	Ni	Cr	Mo
0.12	1.55	0.19	2.29	0.67	0.47