OK Tubrodur 15.40

Filo animato per saldatura con gas di protezione CO2. Deposito in lega al Cr-Mn-Mo. Si utilizza per la ricostruzione di rulli, alberi o ruote soggetti ad usura per attrito metallo-metallo e compressione.

Specifiche	
Classificazioni	EN 14700 : T Fe1

Corrente di saldatura	DC+
Tipo di lega	Martensitic steel weld metal
Gas di protezione	C1 (EN ISO 14175)

analisi tipica del deposito			
C	**Mn**	**Si**	**Cr**
C1 shielding gas			
0.21	1.40	1.10	1.47

Dati deposito				
Diametro	**Amp**	**Volt**	**Velocit di trascinamento del filo**	**Tasso di deposito**
1.6 mm	250-350 A	28-34 V	5.0-12.6 m/min	2.4-6.8 kg/h