

OK Tubrodur 40 O M

Filo animato autoprotetto o per la saldatura con CO₂. Raccomandato per riporti su ruote e rulli per nastri trasportatori, ruote per carrelli minerari, guide, alberi e perni per cui sia richiesta una durezza di 35-45 HRC e resistenza alla combinazione di compressione, urti e abrasione.

Specifiche

Classificazioni	EN 14700 : T Z Fe2
Corrente di saldatura	DC+
Tipo di lega	Martensitic steel weld metal
Gas di protezione	None

analisi tipica del deposito

C	Mn	Si	Ni	Cr	Mo	Al
No shielding gas						
0.14	1.59	0.62	0.55	4.64	0.49	1.55

Dati deposito

Diametro	Amp	Volt	Velocit di trascinamento del filo	Tasso di deposito
1.6 mm	150-300 A	25-36 V	5.0-12.6 m/min	2.4-6.8 kg/h