

OK Tubrodur 35 O M

OK Tubrodur 15.43 ? un filo animato basico autoprotetto principalmente concepito per la ricarica in loco di rotaie in acciaio al C-Mn. Il deposito del tipo Cr Ni Mo possiede eccellente resistenza alla compressione e durezza da 30-40 HRC.

Specifiche

Classificazioni	EN 14700 : T Z Fe3
Corrente di saldatura	DC+
Tipo di lega	Surfacing alloy: martensitic steel weld metal
Gas di protezione	None

analisi tipica del deposito

C	Mn	Si	Ni	Cr	Mo	Al
0.14	1.10	0.28	2.23	1.04	0.48	1.5

Dati deposito

Diametro	Amp	Volt	Velocit di trascinamento del filo	Tasso di deposito
1.2 mm	150-250 A	28-37 V	6.5-21.5 m/min	3.3-7.2 kg/h
1.6 mm	150-300 A	25-36 V	5.0-12.6 m/min	2.4-6.8 kg/h