

OK Autrod 19.41

Filo in bronzo di alluminio legato al nichel per giunzioni e riparazioni in MIG di fusioni o materiali grezzi di simile composizione. Buona resistenza all'acqua di mare.

Specifiche

Classificazioni	EN ISO 24373 : CuAl8Ni2Fe2Mn2
Tipo di lega	Alloyed copper (Cu + 8 % Al + 2 % Ni)
Gas di protezione	I1, I2, I3 (EN 439)

analisi tipica del deposito

Mn	Si	Ni	Al	Cu	Zn	Fe
2	0.05	2	8.0	85.00	0.04	2.5

Typical Wire Composition %

Mn	Si	Ni	Al	Cu	Zn	Fe
2	0.05	2	8.0	85.00	0.04	2.5

Parametri di saldatura

Amp	Diametro del filo	Volt	Velocit di trascinamento del filo
150-320 A	1.2 mm	16-29 V	5.0-11.5 mm/min