

OK Tubrodur 13Cr S

Filo animato per riporto antiusura che deposita una lega martensitica al 13 % di cromo da utilizzarsi in combinazione col flusso OK 10.37. Ideale per resistere all'usura ad elevate temperature. Principali applicazioni: ricarica di alberi, sedi valvola, rulli per colata continua.

Specifiche

Classificazioni	EN 14700 : T Fe7
Omologazioni	NAKS/HAKC : 3.0mm

Le approvazioni si basano sulla posizione della fabbrica. Si prega di contattare ESAB per ulteriori informazioni.

Corrente di saldatura	DC+
Tipo di lega	Surfacing alloy: martensitic stainless steel weld metal

Dati deposito

Diametro	Amp	Volt	Velocità di trascinamento del filo	Tasso di deposito
3.0 mm	400-700 A	28-36 V	2.5-5.5 m/min	5.5-12.0 kg/h