

OK Autrod 13.24

Filo ramato debolmente legato al Nichel-molibdeno da utilizzarsi in combinazione col flusso OK 10.62 per la saldatura di acciai ad elevata resistenza aventi buona tenacità a bassa temperatura quali quelli impiegati nelle strutture offshore.

Specifiche

Classificazioni	SFA/AWS A5.23 : ENi6 EN ISO 14171-A : S3Ni1Mo0,2
Omologazioni	CE : EN 13479 UKCA : EN 13479 VdTÜV : 12103

Le approvazioni si basano sulla posizione della fabbrica. Si prega di contattare ESAB per ulteriori informazioni.

Typical Wire Composition %

C	Mn	Si	Ni	Mo
0.12	1.52	0.23	0.88	0.19