

OK Autrod 13.27

Filo ramato debolmente legato al Nichel (2%) utilizzato nella saldatura in arco sommerso di acciai basso legati e acciai per basse temperature quali, ad esempio, quelli per le strutture off-shore. Si impiega in combinazione con IOK 10.62.

Specifiche

Classificazioni	SFA/AWS A5.23 : ENi2 EN ISO 14171-A : S2Ni2
Omologazioni	CE : EN 13479 DB : 52.039.08 UKCA : EN 13479 VdTÜV : 12103

Le approvazioni si basano sulla posizione della fabbrica. Si prega di contattare ESAB per ulteriori informazioni.

Typical Wire Composition %

C	Mn	Si	Ni
0.10	1.02	0.14	2.19