

## OK Tigrod 1070

Bacchetta di filo di alluminio altamente resistente agli attacchi chimici e atmosferici. E' una lega relativamente duttile, lavorabile a freddo, utilizzata principalmente in fogli laminati e spessori sottili. Buona saldabilit, superfici lucide e brillanti soprattutto dopo anodizzazione. Evitare trattamenti termici.

### Specifiche

<b>Classificazioni</b>	EN ISO 18273 : S Al 1070 (Al99,7)
<b>Tipo di lega</b>	Al
<b>Gas di protezione</b>	I1, I3 (EN ISO 14175)

### Propriet tensili tipiche

Stato	Resistenza allo snervamento	Resistenza alla trazione	Allungamento
Come saldato	35 MPa	75 MPa	33 %

### Typical Wire Composition %

Mn	Si	V	Al	Cu	Fe
0.01	0.02	0.01	99.80	0.01	0.13