

OK Autrod 347

Filo inossidabile stabilizzato al Nb da utilizzarsi in combinazione con flusso OK 10.93 per la saldatura di acciai del tipo 18%Cr-8%Ni. Buona resistenza del deposito alla corrosione intergranulare, soprattutto alle alte temperature.

Specifiche	
Classificazioni	EN ISO 14343-A : S 19 9 Nb SFA/AWS A5.9 : ER347
Omologazioni	CE : EN 13479 DB : 52.039.07 UKCA : EN 13479 VdTÜV : 12101

Le approvazioni si basano sulla posizione della fabbrica. Si prega di contattare ESAB per ulteriori informazioni.

Tipo di lega	Austenitic (with approx. 10 % ferrite) 19% Cr - 9% Ni - Nb
--------------	--

Typical Wire Composition %							
C	Mn	Si	Ni	Cr	N	Nb	FN WRC-92
0.04	1.4	0.4	9.5	19.2	0.05	0.6	7