

OK Autrod 309L

Filo inossidabile di analisi nominale 24Cr-13Ni utilizzabile per la saldatura in arco sommerso di acciai simili, acciai inossidabili con acciai al carbonio o acciai basso legati e come primo strato nelle placcature. Si impiega con flusso OK 10.93.

Specifiche	
Classificazioni	EN ISO 14343-A : S 23 12 L SFA/AWS A5.9 : ER309L
Omologazioni	CE : EN 13479 UKCA : EN 13479 VdTÜV : 12101

Le approvazioni si basano sulla posizione della fabbrica. Si prega di contattare ESAB per ulteriori informazioni.

Tipo di lega	Austenitic (with approx. 12 % ferrite) 24 % Cr - 13 % Ni - Low C
--------------	--

Typical Wire Composition %								
C	Mn	Si	Ni	Cr	Mo	Cu	N	FN WRC-92
0.02	1.8	0.4	13.4	23.2	0.10	0.1	0.05	10