

## OK Autrod 310

Filo inossidabile per arco sommerso impiegato per la saldatura di acciai inossidabili resistenti alle alte temperature di tipo 25Cr-20Ni. Il deposito è completamente austenitico. Si impiega con flusso OK 10.93 oppure con IOK 10.92.

### Specifiche

|                 |                                                  |
|-----------------|--------------------------------------------------|
| Classificazioni | EN ISO 14343-A : S 25 20<br>SFA/AWS A5.9 : ER310 |
|-----------------|--------------------------------------------------|

|              |                                      |
|--------------|--------------------------------------|
| Tipo di lega | Fully austenitic (25 % Cr - 20 % Ni) |
|--------------|--------------------------------------|

### Typical Wire Composition %

| C    | Mn  | Si  | Ni   | Cr   |
|------|-----|-----|------|------|
| 0.10 | 1.6 | 0.4 | 20.7 | 25.8 |