OK Autrod 385

Filo inossidabile legato al Cr-Ni-Mo-Cu da utilizzarsi per la saldatura di acciai a basso carbonio tipo 20% Cr,25% Ni,5% Mo,1,5% Cu (904L). Si impiega con flusso OK 10.93.

Specifiche	
Classificazioni	EN ISO 14343-A : S 20 25 5 Cu L SFA/AWS A5.9 : ER385
Omologazioni	VdTÜV : 12101

Le approvazioni si basano sulla posizione della fabbrica. Si prega di contattare ESAB per ulteriori informazioni.

Tipo di lega	Fully austenitic (20 % Cr - 25 % Ni - 5 % Mo - 1.5 % Cu - Low C)

Typical Wire Composition %							
C	**Mn**	**Si**	**Ni**	**Cr**	**Mo**	**Cu**	**N**
0.01	1.7	0.4	25.0	20.0	4.4	1.5	0.05