OK Flux 10.61 (Low-alloyed steels)

Flusso agglomerato altamente basico che non apporta elementi di lega nel deposito. Si impiega per giunzioni testa a testa sia a filo singolo che in multipass con acciai al carbonio di media/elevata resistenza e requisiti di tenacit fino a -40/-60°C. Si utilizza anche con fili bassolegati. Corrente DCa..