

FILARC PZ6138

Utilizzato e molto conosciuto soprattutto nelle strutture offshore, il PZ 6138 (0.9 % Nichel) permette di ottenere resilienze a - 60_C e CTOD a -10_C. L'arco Ë stabile con assoluta assenza di spruzzi.

Specifiche	
Classificazioni	EN ISO 17632-B : T 55 5 T1 M A N2 U H5 SFA/AWS A5.29 : E81T1-Ni1M JH4 EN ISO 17632-A : T 50 6 1Ni P M21 1 H5
Omologazioni	ABS: 3SA 3YSA H5 BV: S3YM H5 CE: EN 13479 DB: 42.105.08 DNV-GL: V Y46MS(H5) LR: 5Y40M H5 LR: 5Y40S H5 LR: 5Y42S H5 UKCA: EN 13479 VdTÜV: 04903 PRS: 3YS H5 (approved to -60°C) PRS: 5Y40S H5

Le approvazioni si basano sulla posizione della fabbrica. Si prega di contattare ESAB per ulteriori informazioni.

Corrente di saldatura	DC+
Tipo di lega	Low alloy
Gas di protezione	M21 (EN ISO 14175)

Propriet tensili tipiche					
Stato Resistenza allo snervamento Resistenza alla trazione Allungamento					
M21					
Come saldato	577 MPa	616 MPa	29 %		

Propriet prova Charpy con intaglio a V				
Stato	Temperatura di prova	Valore tenacit		
M21				
Come saldato	-20 °C	145 J		
Come saldato	-60 °C	114 J		
Come saldato	-40 °C	130 J		

analisi tipica del deposito				
C Mn Si Ni Cu				
M21				
0.04	1.1	0.33	0.93	0.021

Dati deposito				
Diametro	Amp	Volt	Velocit di trascinamento del filo	Tasso di deposito
1.2 mm	150-350 A	20-35 V	5.8-22.0 m/min	2.1-7.9 kg/h
1.4 mm	150-350 A	26-34 V	3.2-11.1 m/min	1.8-6.3 kg/h
1.6 mm	150-450 A	24-36 V	2.6-11.9 m/min	1.8-8.1 kg/h