

OK Tigrod 13.16

Bacchetta TIG di analisi tipica 1.3Cr-0.5Mo, ER80S-B2, per la saldatura di acciai resistenti allo scorrimento a caldo quali SA-387 Grade 11, A 335 Grade P11 o similari. Analisi chimica del filo estremamente pura con X factor (Bruscato) < 15.

Specifiche

Classificazioni	EN ISO 21952-A : Z CrMo1Si EN ISO 21952-B : W 55 1CM SFA/AWS A5.28 : ER80S-B2
Omologazioni	CE : EN 13479

Le approvazioni si basano sulla posizione della fabbrica. Si prega di contattare ESAB per ulteriori informazioni.

Tipo di lega	Low alloyed steel (1,3%Cr, 0.5 % Mo)
---------------------	--------------------------------------

Proprietà tensili tipiche

Stato	Resistenza allo snervamento	Resistenza alla trazione	Allungamento
Ar (I1) AWS			
Detensionato 1 hour(s) 620 °C	640 MPa	730 MPa	24 %

Typical Wire Composition %

C	Mn	Si	Ni	Cr	Mo
0.08	0.5	0.5	0.08	1.3	0.5