

OK Autrod 308H

Filo inossidabile al Cr-Ni indicato per la saldatura di acciai inox del tipo 18%Cr-8%Ni. Il più elevato tenore di carbonio rispetto al 308L rende il deposito adatto a più elevate temperature di servizio. Si impiega con flusso OK 10.93.

Specifiche

Classificazioni	EN ISO 14343-A : S 19 9 H SFA/AWS A5.9 : ER308H
Omologazioni	VdTÜV : 12101

Le approvazioni si basano sulla posizione della fabbrica. Si prega di contattare ESAB per ulteriori informazioni.

Tipo di lega	Austenitic 19% Cr - 9% Ni - High C
---------------------	------------------------------------

Typical Wire Composition %

C	Mn	Si	Ni	Cr	N	Nb	FN WRC-92
0.05	1.9	0.5	9.2	19.8	0.06	0.01	9