

OK AISi5

Covered electrode suitable for welding of AlMgSi-alloys e.g. EN AW 6060/6063, 6005, 6201 etc. Also suitable for welding of AISi5Cu- and AISi7Mg-castings.

Specifiche

Classificazioni	EN ISO 18273 : AISi5
------------------------	----------------------

Corrente di saldatura	DC+
Tipo di lega	Aluminium-silicon alloy, AISi5
Tipo di rivestimento	Cloride and Fluoride Salt

analisi tipica del deposito

Si	Al	Fe
4.9	94.9	0.2

Dati deposito

Diametro	Amp	Volt	Efficienza (%)	Tempo di fusione per elettrodo al 90% I max	Tasso di deposito al 90% I max
2.4 x 350.0 mm	50-90 A	25 V	37 %	24 sec	0.45 kg/h
3.2 x 350.0 mm	70-120 A	23 V	47 %	27 sec	0.8 kg/h