

## OK Autrod 12.10

Verkupferte Drahtelektrode für das UP-Schweißen. Für niedrige Anforderungen in Verbindung mit Mn- und Si-auflegierenden Pulvern (OK Flux 10.71, OK Flux 10.81, OK Flux 10.87) an un- und niedriglegierten Stählen geeignet.

Spezifikationen	
Klassifikationen	SFA/AWS A5.17 : EL12 EN ISO 14171-A : S1
Zulassungen	CE : EN 13479 DB : 52.039.01 UKCA : EN 13479 VdTÜV : 12103

Zulassungen basieren auf dem Werksstandort. Bitte kontaktieren Sie ESAB für weitere Informationen.

Drahtzusammensetzung		
C	Mn	Si
0.07	0.52	0.08