

OK Band 347

Bandelektrode für zum Unterpulver- und Elektroschlacke-Bandplattieren von korrosionsbeständigen Plattierungen vom Typ 19 9 Nb / 347L. Für die Folgelagen auf Zwischenlage, meist plattiert mit OK Band 309LNb oder OK Band 309L. Geeignete Pulver: OK Flux 10.05, OK Flux 10.10.

Spezifikationen

Klassifikationen	EN ISO 14343-A : B 19 9 Nb SFA/AWS A5.9 : EQ347
Zulassungen	VdTÜV : 12102

Zulassungen basieren auf dem Werksstandort. Bitte kontaktieren Sie ESAB für weitere Informationen.

Legierungstyp	Austenitic CrNiNb
----------------------	-------------------

Drahtzusammensetzung

C	Mn	Si	Ni	Cr	N	Nb	FN WRC-92
0.02	1.8	0.37	10.0	19.5	0.06	0.5	11