

OK Band 309L

OK Band 309L ESW est un feuillard en acier inoxydable conçu pour le rechargement monocouche par le procédé électroslag. Combiné avec le OK Flux 10.10, le dépôt de métal est de type 308L.

Caractéristiques

Classements	EN ISO 14343-A : B 23 12 L SFA/AWS A5.9 : EQ309L
Agréments	VdTÜV : 12102

Les approbations sont basées sur l'emplacement de l'usine. Veuillez contacter ESAB pour plus d'informations.

Type d'alliage	Austenitic 24Cr - 13Ni
-----------------------	------------------------

Composition du fil

C	Mn	Si	Ni	Cr	N	FN WRC-92
0.01	1.71	0.36	13.3	23.72	0.05	15