

Exaton 22.11.L

Exaton 22.11.L est une électrode en bande chrome-nickel utilisée pour le soudage sous laitier électroconducteur (ESW) pour déposer une couche unique de recouvrement d'alliage résistant à la corrosion contenant 19 % de Cr/9 % de Ni sur des aciers au carbone et faiblement alliés. Elle peut également être combinée avec 19.9.L pour le rechargement de recouvrements à deux couches.

Caractéristiques

Classements	EN ISO 14343-A : B 22 11 L SFA/AWS A5.9 : EQ(309L)
-------------	---

Composition du fil

C	Mn	Si	S	P	Ni	Cr	Mo	Cu	FN WRC-92
<=0.015	1.8	0.2	<=0.020	<=0.020	11.5	21	<=0.3	<=0.1	13