

Exaton 19.13.4.L

Exaton 19.13.4.L convient l'assemblage d'aciers inoxydables CrNiMo, par ex. 317L ou similaire. Il est utilisé pour le soudage l'arc sous flux.

Caractéristiques

Classements	EN ISO 14343-A : S 19 13 4 L SFA/AWS A5.9 : ER317L Werkstoffnummer : (1.4438)*
--------------------	--

Composition du fil

C	Mn	Si	S	P	Ni	Cr	Mo	Cu	N
<0.020	1.8	0.4	<0.015	<0.015	13.5	19	3.6	<0.10	<0.060

Composition du fil

Co
<0.20