

OK Autrod 12.32

OK Autrod 12.32 is een mangaangelegeerde, verkoperde lasdraad voor het onderpoederdeklassen van medium- en hogesterkte constructiestalen. OK Autrod 12.32 wordt bij voorkeur met een niet- of licht bijlegerende flux zoals OK Flux 10.62 indien aan hoge las kwaliteit voldaan moet worden. Kan ook gebruikt worden met OK Flux 10.71 of OK Flux 10.61.

Specificaties	
Classificaties	SFA/AWS A5.17 : EH12K EN ISO 14171-A : S3Si
Goedkeuringen	CE : EN 13479 DB : 52.039.12 UKCA : EN 13479 VdTÜV : 12103 CWB : F49A4-EH12K-H8 CWB : F49A4-EH12K-H4 BlockPac

Goedkeuringen zijn gebaseerd op fabriekslocatie. Neem contact op met ESAB voor meer informatie.

draad samenstelling		
C	Mn	Si
0.13	1.77	0.30