

OK Autrod 13.40

OK Autrod 13.40 is een nikkel-molybdeen gelegeerde, verkoperde onderpoederdeklasdraad geschikt voor hogesterktestaal. Dikwijls gecombineerd met OK Flux 10.62 waardoor uitstekende mechanische waarden behaald worden. Ook de slaklossing is goed, zelf in dunnervoegen.

Specificaties	
Classificaties	SFA/AWS A5.23 : EF3 EN ISO 14171-A : S3Ni1Mo EN ISO 26304-A : S3Ni1Mo EN ISO 26304-B : (SUN2M2)
Goedkeuringen	CE : EN 13479 UKCA : EN 13479 VdTÜV : 12103

Goedkeuringen zijn gebaseerd op fabriekslocatie. Neem contact op met ESAB voor meer informatie.

draad samenstelling				
C	Mn	Si	Ni	Mo
0.11	1.63	0.16	0.86	0.51