

## OK Autrod 13.43

OK Autrod 13.43 is een CrNiMo-gelegeerde, verkoperde onderpoederdeklasmaad voor het lassen van extra hoge sterktestalen. In combinatie met OK Flux 10.62 zijn de mechanische waarden uitstekend en lost de slak gemakkelijk, zelfs in smallere voegen.

| Specificaties  |                                                                                   |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Classificaties | SFA/AWS A5.23 : EG<br>EN ISO 26304-A : S3Ni2,5CrMo<br>EN ISO 26304-B : (SUN4C1M3) |
| Goedkeuringen  | CE : EN 13479<br>UKCA : EN 13479<br>VdTÜV : 12104                                 |

Goedkeuringen zijn gebaseerd op fabriekslocatie. Neem contact op met ESAB voor meer informatie.

| draad samenstelling |      |      |      |      |      |
|---------------------|------|------|------|------|------|
| C                   | Mn   | Si   | Ni   | Cr   | Mo   |
| 0.12                | 1.55 | 0.19 | 2.29 | 0.67 | 0.47 |