

OK Tubrodur 35 O M

OK Tubrodur 15.43 is een gasloze gevulde opasdraad voor het ter plaatse herstellen van uitgesleten CMn spoorweg- en tramrails. Het lasmetaal is van het CrNiMo type en heeft uitstekende druksterkte en een hardheid van 30-40 HRC.

Specificaties

Classificaties	EN 14700 : T Z Fe3
Lasstroom	DC+
Legering Type	Surfacing alloy: martensitic steel weld metal
Beschermgas	None

Typische lasmetaalanalyse (%)

C	Mn	Si	Ni	Cr	Mo	Al
0.14	1.10	0.28	2.23	1.04	0.48	1.5

Neersmeltgegevens

Diameter	Ampère	Volt	Draadaanvoersnelheid	Neersmelwaarde
1.2 mm	150-250 A	28-37 V	6.5-21.5 m/min	3.3-7.2 kg/h
1.6 mm	150-300 A	25-36 V	5.0-12.6 m/min	2.4-6.8 kg/h