

OK Tubrodur 58 O/G M

OK Tubrodur 15.52 is een gasloze of CO₂ gasbeschermd gevulde draad voor het hardoplassen tot een hardheid van 55-60 HRC. Is ontwikkeld voor het oplassen van voedingsschroeven, mengschoepen en mengers en ringgroeven op de zuigers van dieselmotoren.

Specificaties

Classificaties	EN 14700 : T Fe6
Lasstroom	DC+
Legering Type	Martensitic steel weld metal
Beschermgas	None, C1 (EN ISO 14175)

Typische lasmetaalanalyse (%)

C	Mn	Si	Cr	Mo	Al
No shielding gas					
0.42	1.22	0.31	4.89	1.14	0.6

Neersmeltgegevens

Diameter	Ampère	Volt	Draadaanvoersnelheid	Neersmelwaarde
1.6 mm	200-300 A	28-36 V	7.0-12.6 m/min	2.4-5.5 kg/h