

OK Autrod 13.24

OK Autrod 13.24 is eento Ni-, Mo-gelegeerde, verkoperde draad voor onderpoederdek lassen. Uitstekende taaiheidswaarden met OK Flux 10.62; CTOD getest. Voor lage temperatuur staalsoorten en fijnkorrelig staal in de scheepsbouw en offshore-industrie.

Specificaties	
Classificaties	SFA/AWS A5.23 : ENi6 EN ISO 14171-A : S3Ni1Mo0,2
Goedkeuringen	CE : EN 13479 UKCA : EN 13479 VdTÜV : 12103

Goedkeuringen zijn gebaseerd op fabriekslocatie. Neem contact op met ESAB voor meer informatie.

draad samenstelling				
C	Mn	Si	Ni	Mo
0.12	1.52	0.23	0.88	0.19