

OK Tubrod 15.09

OK Tubrod 15.09 is een alle positie rutielgevulde lasdraad voor het lassen van hogesterktestalen met een minimum rekgrens tot 690 MPa onder M21 menggas. Verticaal neergaand lassen wordt afgeraden. Lasstroom DC+

Specificaties

Classificaties	SFA/AWS A5.29 : E111T1-K3MJ-H4 EN ISO 18276-A : T 69 4 2NiMo P M21 2 H5
Goedkeuringen	CE : EN 13479 UKCA : EN 13479 VdTÜV : 10733

Goedkeuringen zijn gebaseerd op fabriekslocatie. Neem contact op met ESAB voor meer informatie.

Lasstroom	DC+
Legering Type	Low Alloy (Ni Mo)
Beschermgas	M21 (EN ISO 14175)

Typische Mechanische Eigenschappen

Conditionering	Rekgrens	Treksterkte	Rek
M21 shielding gas			
Zoals gelast	761 MPa	840 MPa	20 %

Kerfslageigenschappen

Conditionering	Testtemperatuur	Kerfslagwaarde
M21 shielding gas		
Zoals gelast	-40 °C	60 J

Typische lasmetaalanalyse (%)

Neersmeltgegevens

Diameter	Ampère	Volt	Draadaanvoersnelheid	Neersmelwaarde
1.2 mm	150-350 A	21-32 V	5.6-19.8 m/min	2.1-7.5 kg/h