

OK Tubrod 15.24S (Flux 10.71)

OK Tubrod 15.24S is een volbasische 1%Ni vuldraad voor het onderpoederdeklassen van structureel staal waar kerftaaiheden tot -50°C gevraagd worden.

Kerfslageigenschappen

Conditionering	Testtemperatuur	Kerfslagwaarde
Zoals gelast	-50 °C	>47 J

Neersmeltgegevens

Diameter	Ampère	Volt	Draadaanvoersnelheid	Rendement (%)
2.4 mm	250-500 A	28-38 V	1.5-2.5 m/min	85-90 %
3 mm	400-800 A	28-40 V	2.5-6.0 m/min	85-90 %
4 mm	500-900 A	28-40 V	2.0-5.5 m/min	85-90 %