

OK Autrod 308L

OK Autrod 308L is een massieve corrosievaste CrNi lasdraad en heeft een goede algemene corrosieweerstand. De legering heeft een laag koolstofgehalte wat gunstig is wanneer er risico op intergranulaire corrosie bestaat. De legering wordt veel toegepast in de chemische- en voedingsindustrie, evenals voor buizen, pijpen en ketels. OK Autrod 308L kan gebruikt worden in combinatie met OK Flux 10.93 of OK Flux 10.92.

Specificaties	
Classificaties	EN ISO 14343-A : S 19 9 L SFA/AWS A5.9 : ER308L
Goedkeuringen	CE : EN 13479 DB : 52.039.15 UKCA : EN 13479 VdTÜV : 12101

Goedkeuringen zijn gebaseerd op fabriekslocatie. Neem contact op met ESAB voor meer informatie.

Legering Type	Austenitic (with approx. 10 % ferrite) 19% Cr - 9% Ni - Low C
---------------	---

draad samenstelling					
C	Mn	Si	Ni	Cr	N
0.02	1.9	0.4	9.8	19.8	0.05