

OK Autrod 16.97

OK Autrod 16.97 is een massieve 18%Cr, 8%Ni , 6% Mn onderpoederdeklasdraad met een groot toepassingsgebied in de industrie zoals heterogene verbindingen, bufferlagen voor het hardoplassen, enz.... OK Autrod 16.97 wordt meestal gebruikt in combinatie met OK Flux 10.92 en OK Flux 10.93.

Specificaties

Classificaties	EN ISO 14343-A : S 18 8 Mn
Goedkeuringen	VdTÜV : 12101

Goedkeuringen zijn gebaseerd op fabriekslocatie. Neem contact op met ESAB voor meer informatie.

draad samenstelling

C	Mn	Si	Ni	Cr
0.07	6.5	0.4	8.2	18.9