

OK Tubrodur 12Cr S

OK Tubrodur 12Cr S is een gevulde opasdraad die als lasmetaalstructuur een 12% chroom met stikstoftoevoeging geeft. Hij wordt in onderpoederdekteoepassingen gebruikt

Specificaties

Classificaties	EN 14700 : T Fe7
Lasstroom	DC+-
Legering Type	Surfacing alloy: martensitic stainless steel weld metal

Typische lasmetaalanalyse (%)

C	Mn	Si	Ni	Cr	Mo	V	N	Nb
OK Flux 10.33								
0.05	0.86	0.51	3.88	11.9	1.02	0.10	0.061	0.11

Neersmeltgegevens

Diameter	Ampère	Volt	Draadaanvoersnelheid	Neersmelwaarde
3.0 mm	400-700 A	28-36 V	2.5-5.5 m/min	5.5-12.0 kg/h