

Filarc C23

Filarc C23 is een rutiel 160 % rendementselectrode die zeer mooie hoeklassen aan een hoog neersmeltrendement last.

Specificaties	
Classificaties	SFA/AWS A5.1 : E7024 EN ISO 2560-A : E 42 0 RR 53
Goedkeuringen	ABS : 2Y BV : 2Y CE : EN 13479 DNV-GL : 2 Y LR : 2Y RS : 2Y VdTÜV : 00652

Goedkeuringen zijn gebaseerd op fabriekslocatie. Neem contact op met ESAB voor meer informatie.

Lasstroom	AC, DC-
Legering Type	Carbon Manganese
Coating Type	Rutile thick covering

Neersmeltgegevens						
Diameter	Ampère	Volt	Rendement (%)	Aantal elektroden /kg lasmetaal	Smelttijd per elektrode bij 90% I max	Neersmelt
3.2 x 450.0 mm	130-160 A	27 V	60 %	24	78 sec	1.9 kg/h
4.0 x 450.0 mm	170-210 A	32 V	60 %	17	69 sec	3.1 kg/h
5.0 x 450.0 mm	240-340 A	32 V	60 %	10	77 sec	4.2 kg/h