

OK Autrod 410

Wordt gebruikt voor het lassen van soortgelijk martensitisch en martensitisch-ferritisch staal in verschillende toepassingen zoals bijvoorbeeld hydroturbines.

Specificaties

Classificaties	SFA/AWS A5.9 : ER410
----------------	----------------------

Legering Type	Martensitic-ferritic (13 % Cr)
---------------	--------------------------------

draad samenstelling

C	Mn	Si	Cr
0.12	0.5	0.3	12.2