

OK Autrod 12.34

OK Autrod 12.34 är en kopparbelagd, manganmolybdenlegerad trådelektrod för pulverbågsvetsning av medel- och höghållfasta stål och stål för lågtemperaturändamål, krypbeständiga stål (0,5% Mo), konstruktionsstål, skeppsbygge stål, tryckkärlsstål, pipelinestål upp till X80, höghållfasta stål, osv. OK Autrod 12.34 bör företrädesvis användas tillsammans med icke legerande eller svagt legerande pulver, såsom OK Flux 10.62, där krav på hög svetsgodskvalitet skall mötas. Andra kombinationer med svetspulver är OK Flux 10.40, OK Flux 10.61, OK Flux 10.71, OK Flux 10.73 eller OK Flux 10.74 i högt utspädda svetsgods liknande inom rörverk. (Art nr 1234)

Tekniska data	
Klassificeringar	SFA/AWS A5.23 : EA4 EN ISO 14171-A : S3Mo EN ISO 24598-A : S S MnMo
Godkännanden	CE : EN 13479 UKCA : EN 13479 VdTÜV : 12103

Godkännanden baseras på fabriksplats. Kontakta ESAB för mer information.

Trådens sammansättning %			
C	Mn	Si	Mo
0.13	1.51	0.16	0.48