

OK Autrod 19.41

OK Autrod 19.41 är en aluminiumbronsselektrod legerad med Ni för gasmetallbågsvetsning. Tråden är används för påsvetsning av stål och för svetsning av gjutna eller smidda nickel-aluminiumbronsmaterial. Legeringen har mycket gott motstånd mot havsvatten. (Artnr 1941)

Tekniska data

Klassificeringar	EN ISO 24373 : CuAl8Ni2Fe2Mn2
------------------	-------------------------------

Legeringstyp	Alloyed copper (Cu + 8 % Al + 2 % Ni)
Skyddsgas	I1, I2, I3 (EN 439)

Svetsgodsanalys %

Mn	Si	Ni	Al	Cu	Zn	Fe
2	0.05	2	8.0	85.00	0.04	2.5

Trådens sammansättning %

Mn	Si	Ni	Al	Cu	Zn	Fe
2	0.05	2	8.0	85.00	0.04	2.5

Svetsparametrar

Ström	Tråddiameter	Bågspänning	Trådmatningshastighet
150-320 A	1.2 mm	16-29 V	5.0-11.5 mm/min