

OK Autrod 13.27

OK Autrod 13.27 är en kopparbelagd trådelektrod som innehåller 2% Ni avsedd för pulverbågsvetsning av låglegerade- och lågtemperaturstål där kraven på svetsgodset är rigorösa t ex inom offshoreindustrin. Den används i kombination med det högbasiska OK Flux 10.62. CTOD-testad. (Art nr 1327)

Tekniska data	
Klassificeringar	SFA/AWS A5.23 : ENi2 EN ISO 14171-A : S2Ni2
Godkännanden	CE : EN 13479 DB : 52.039.08 UKCA : EN 13479 VdTÜV : 12103

Godkännanden baseras på fabriksplats. Kontakta ESAB för mer information.

Trådens sammansättning %			
C	Mn	Si	Ni
0.10	1.02	0.14	2.19