

OK Tubrodur 15.85

OK Tubrodur 15,85 är en kärntråd som ger en 27% Cr 5% Ni legerad svetsgods för hårdpåsvetsning används med M21 skyddsgas.

Tekniska data

Klassificeringar	EN 14700 : T Z Fe11
------------------	---------------------

Legeringstyp	High alloy 27%Cr 5%Ni
Skyddsgas	M12 (EN ISO 14175)

Insmålningsdata

Diameter	Ström	Bågspänning	Trådmåtningshastighet	Insvetstal
1.6 mm	150-350 A	18-34 V	5.3-16.4 m/min	2.2-7.0 kg/h