

## OK Flux 10.96

OK Flux 10.96 är ett agglomererat, kromlegerande svetspulver avsett att användas för hårdsvetsning eller påsvetsning i kombination med OK Autrod 12.10, då en svetsgodshårdhet av 35-40 HRC önskas. Pulveråtgång: vid 30 V ca 0,5 kg per kg elektrod vid 34 V ca 0,7 kg per kg elektrod vid 38 V ca 1,3 kg per kg elektrod (Art nr 7096)

| Tekniska data       |                                                                             |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Klassificeringar    | EN ISO 14174 : S A GS 3 Cr3 DC                                              |
| Slaggtyp            | Magnesium-silicate SiO <sub>2</sub> -MgO-Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> -Cr |
| Legeringsöverföring | Chromium alloying                                                           |
| Basisitets index    | nom: 0.7                                                                    |

| Fluxförbrukning |                             |                             |
|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Bågspänning     | Flux/trådförbrukning, kg DC | Flux/trådförbrukning, kg AC |
| 34 V            | 0.9 kg                      | 0.8 kg                      |
| 30 V            | 0.7 kg                      | 0.6 kg                      |
| 38 V            | 1.2 kg                      | 1.0 kg                      |

Villkor : Mått 4.0 mm , Svetsström 580 A , Framföringshastighet 33 m/h