

OK Weartrode 45

OK Weartrode 45 är en basisk universal hårdsvetsselektrod för uppbyggnad av slitna delar och ger en hårdhet på ca 45 HRC. (Art nr 8014) Hårdhet: 43 HRC
Bearbetningsbarhet: Endast slipning Slitstyrka mot: Metall mot metall Värmebeständighet: -

Tekniska data	
Klassificeringar	EN 14700 : E Z Fe3

Svetsström	DC+
Legeringstyp	Martensitic
Höljtyp	Basic

Svetsgodsanalys %			
C	Mn	Si	Cr
0.3	2.0	0.8	1.3

Insmältningsdata					
Diameter	Ström	Bågspänning	Verkningsgrad (%)	Smälttid per elektrod vid 90% av maxström	Insvetstal vid 90 % I max
3.2 x 450.0 mm	100-130 A	24 V	63 %	94 sec	1.1 kg/h
4.0 x 450.0 mm	130-180 A	26 V	60 %	105 sec	1.4 kg/h
5.0 x 450.0 mm	180-220 A	25 V	64 %	124 sec	1.9 kg/h