

OK Tubrod 15.13 C

OK Tubrod 15.13C är ett mångsidigt alla läges rutil rörtråd för användning med C1 skyddsgas. Tråden klarar väldigt bra slagseghetsvärden ner till -40 °C. (Art nr 15C3)

Tekniska data	
Klassificeringar	SFA/AWS A5.20 : E71T-1CJ H4 EN ISO 17632-A : T 46 4 P C1 1 H5
Godkännanden	ABS : 4YSA H5 (C1 & M21) BV : S4YM H5 (C1) DNV : IV Y40MS (H5) (C1) GL : 4YH5S (C1) LR : 3YS H5 (C1)

Godkännanden baseras på fabriksplats. Kontakta ESAB för mer information.

Svetsström	DC+
Legeringstyp	C Mn

Typiska mekaniska värden			
Villkor	Sträckgräns	Brottgräns	Förlängning
C1 (EN ISO 14175)			
Helsvetsgods	529 MPa	586 MPa	25.5 %

Slagseghetsdata Charpy V		
Villkor	Provningstemperatur	Slagseghet
C1 (EN ISO 14175)		
Helsvetsgods	-40 °C	111 J

Svetsgodsanalys %			
C	Mn	Si	Ni
C1 (EN ISO 14175)			
0.056	1.39	0.43	0.40

Insmålningsdata				
Diameter	Ström	Bågspänning	Trådmatningshastighet	Insvetstal
1.2 mm	150-350 A	27-35 V	5.6-19.8 m/min	2.1-7.5 kg/h