

OK Tigrod 4043

OK Tigrod 4043 es una de las aleaciones de soldadura más utilizadas. La aleación se utiliza para soldar tipos AlMgSi y AlSi - aleaciones con hasta un 7% de silicio. No recomendado para el anodizado. No se puede tratar con calor.

Especificaciones

Clasificaciones	AWS A5.10 : ER 4043
Aprobaciones	AWS A5.10 : ER 4043

Las aprobaciones se basan en la ubicación de la fábrica. Póngase en contacto con ESAB para obtener más información.

tipo de aleación	AlSi
Gas de protección	I1, I3 (EN ISO 14175)

Propiedades típicas de Tensión

Condición	Límite de flujo	Resistencia a la tracción	Alargamiento
Como queda soldado	55 MPa	124 MPa	18 %