

OK Autrod 12.34

OK Autrod 12.34 to miedziowany drut elektrodowy z dodatkiem MnMo, przeznaczony do spawania ukiem krytym stali o dużej wytrzymałości na rozciąganie oraz stali przeznaczonych do pracy w niskich temperaturach. Może być używany w kombinacji z następującym topnikiem: OK Flux 10.62, OK Flux 10.71, OK Flux 10.73 lub OK Flux 10.75.

Dane techniczne

Klasyfikacje	SFA/AWS A5.23 : EA4 EN ISO 14171-A : S3Mo EN ISO 24598-A : S S MnMo
Aprobaty	CE : EN 13479 UKCA : EN 13479 VdTÜV : 12103

Zatwierdzenia są oparte na lokalizacji fabryki. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z ESAB.

Skład drutu %

C	Mn	Si	Mo
0.13	1.51	0.16	0.48