

OK Band 430

OK Band 11.82 to tama elektrodowa typu 17Cr, przeznaczona do napawania utwardzającego ukiem krytym. Uyta z topnikiem OK Flux 10.07 daje napoin typu 15% Cr-4%Ni-Mo.

Dane techniczne

Klasyfikacje	EN ISO 14343-A : B 17
--------------	-----------------------

Rodzaj stopu	17Cr
--------------	------

Skad drutu %

C	Mn	Si	Cr
0.04	0.66	0.4	17.0