

OK Wearrode 62

OK 84.84 to elektroda do napawania utwardzającego, dająca stopiwo o dużej zawartości drobnoziarnistych węglików osadzonych w osnowie martenzytycznej. Jest przeznaczona do ochrony elementów narażonych na intensywne ścieranie. Typowe zastosowania: wierta ziemne, moty, noe, czepaki koparek.

Prd spawania	AC, DC+-
Rodzaj stopu	Carbide rich steel
Rodzaj otuliny	Basic

Typowy skład chemiczny stopiwa %					
C	Mn	Si	Cr	V	Ti
2.9	0.4	1.9	6.2	5.2	4.9

Dane wydajności stopiwa					
rednica	A	V	Sprawno (%)	Czas upalania elektrody	Wydajno stopiwa przy 90% I maks.
3.2 x 350.0 mm	100-150 A	17 V	60 %	110 sec	0.7 kg/h
4.0 x 350.0 mm	115-200 A	17 V	64 %	120 sec	1.0 kg/h