

OK Autrod 13.36 (SAW)

OK Autrod 13.36 to drut elektrodowy (C, 1,0%Mn, 0,8%Ni, 0,4%Cu) używany w kombinacji z topnikiem OK Flux 10.71, przeznaczony do spawania ukiem krytym stali odpornych na korozję atmosferyczną, stosowanych w konstrukcjach budynków, mostów, kotłów, kominów itd. Metal spoiny, w porównaniu z metalem spoiny ze stali węglowo-manganowej, ma zwiększoną odporność na korozję w środowiskach zawierających wodę morską, gazy na bazie siarki oraz roztwory kaustyczne.

Dane techniczne

Klasyfikacje

EN ISO 14171-A : S2Ni1Cu
SFA/AWS A5.23 : EG

Udarno Charpy V

Warunki	Temperatura testu	Udarno KV
Po spawaniu	+20 °C	120 J
Po spawaniu	-20 °C	70 J